2015年11月 改正(第4版)(**)
2009年06月 改正(第3版)(*)

届出番号　13B2X10104010137(*)

歯科材料(08)　歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器　歯科用硬質石こう　JMDN70897020

チキソロック

【形状・構造及び原理等】(**)

・形状、型式　　オーダーナンバー

ブラウン　2kg・・・・・・・・570 0005 2

アイボリー　2kg・・・・・・・570 00E5 2

グレー　2kg・・・・・・・・・570 00G5 2

・主成分:石こう、着色剤、その他(*)

標準混水比	20mL(粉末100g)
硬化時間	40分
線硬化膨張 (2時間後)	0.08%
線硬化膨張 (24時間後)	0.08%
圧縮強度	75N/mm^2

・原理：粉末と水を混和させ、印象型等に流し、補綴物作製のための模型を作製するために使用する。(*)

【使用目的又は効果】(**)

・歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こうをいう(*)

【使用方法等】(**)

・標準混水量は、粉末100gに対して20mLです。
・水をカップに入れてから、粉末をいれてください。
・そのまま、40秒程度おいてからスパチュラで20秒間練和します。
・バキュームで引いて、真空下で50秒間練和します。
・アルジネートや、寒天印象材に使用する場合90秒以上練和します。
・バイブレータを適時使用しながら、印象に注いでください。
・印象に流してから、40分後に取り外し可能となります。

【使用上の注意】(**)

・本製品を扱う際(硬化体を研削する場合も含む)には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
・本製品の硬化体を研削する際には、目に損傷を防ぐため保護メガネなどの防具を使用すること。
・本製品を目に入れないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)
・他の製品と混用しないこと。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

・本製品の保管は高温多湿の場所を避けること。
・開封後は密閉して保管すること。
・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管、管理すること。
・本製品包装ラベル記載の有効期限までに使用すること。(*)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ブレーデント社(ドイツ)
(英名)bredent GmbH & Co.KG